



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

1260 FLEXBAND PRO

VALORI MECANICE

Culoare: gri
Grosime: 0,60 mm
Lățime: 120 mm
Greutate: 50 g/m
Rezistență la presiunea apei: compact la 3 bari
Alungire transversală: 250 %
Alungire longitudinală: 50 %
Rezistența la temperatură: -20°C până la +90°C
Depozitare: 24 luni, la loc uscat și răcoros, în ambalajul original (cutie carton)
Forma de prezentare: cutii de carton, 1 Rolă de 50 m lungime / cutie, paleți a câte 120 Cutii.

PROPRIETĂȚI

Bandă elastică de etanșare pe bază de cauciuc NBR cu etanșare pe ambele fețe - strat de etanșare (fleece) + zonă liberă, neacoperită cu strat de etanșare. Modelul 1260 FLEXBAND PRO prezintă o reziliență înaltă.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru operații de pregătire/formare a colțurilor, precum și pentru protejarea rosturilor în conformitate cu fișa tehnică ZDB - hidroizolarea îmbinărilor. (ZDB = Asociația Centrală a Industriei Germane în Construcții). Pentru toate clasele de solicitare la umiditate în conformitate cu fișele



tehnice ZDB și abP. Aplicații în hidroizolații ale îmbinărilor la balcoane, logii și arcade conform DIN 18531, în cazul lucrărilor realizate în interiorul clădirilor conform DIN 18534 precum și la bazine și cisterne conform DIN 18535. Produsul corespunde ÖNORM B 3407 până la W6.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Pregătirea substratului depinde de tipul și constituția acestuia și de soluția de etanșare prevăzută. Este necesară aplicarea prealabilă a unui primer adecvat (vezi tabelul de aplicare).

După uscarea grundului, aplicați masa de etanșare astfel încât aceasta să acopere cu cel puțin 5 cm părțile laterale exterioare ale 1260 FLEXBAND PRO.

APLICARE

Tăiați FLEXBAND PRO 1260 la lungimea necesară și plasați-o în masa proaspătă de etanșare, aflată încă în stare lichidă, care acționează ca grund. Segmentele de suprapunere ale benzilor de etanșare vor fi de minim 5 cm. Se va realiza o

operație de netezire a denivelărilor cu o mistrie. În final, aplicați 2 până la 3 straturi de etanșare acoperind complet banda FLEXBAND PRO 1260 cu material.

NECESAR

Se vor lua în considerare segmente de suprapunere de cel puțin 5 cm.

INDICAȚII LUCRĂRI ULTERIOARE

Materia primă utilizată este compatibilă cu dispersiile polimerice, șlamurile minerale flexibile de etanșare și rășinile reactive. Înainte de aplicarea

altor produse, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU

Curățați imediat după utilizare sculele și suprafețele murdare cu apă din abundență.

CLASA DE PERICOL

Nu intră în categoria substanțelor periculoase, conform reglementărilor în vigoare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE / COLECTARE DEȘEURI

Descărcați fișa tehnică curentă de securitate a CE. Aceasta este permanent disponibilă pe pagina noastră de 1260 FLEXBAND PRO/ Version: 01/18

Seite:1

Ersetzt Version:

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822Bad Goisern am Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at


internet la www.ramsauer.at.

RESPONSABILITATE , RĂSPUNDERE, PRODUSE NECONFORME

Toate indicațiile și recomandările legate de produse, în special propunerile pentru utilizarea și aplicarea acestora, se bazează pe cunoștințele și experiența noastră în ceea ce privește produsele, la data publicării acestui fișe tehnice, în condiții obișnuite de utilizare. În funcție de anumite circumstanțe concrete, cum ar fi, în special, calitatea substraturilor, modul de utilizare, condițiile ambientale, etc., rezultatele pot să difere de cele indicate. Din acest motiv, garanția unui anumit rezultat la aplicare, respectiv răspunderile, responsabilitățile de orice natură, nu pot să se

bazeze nici pe aceste indicații, nici pe consultările verbale personale, în afara cazului foarte grav de pagubă sau vină din partea noastră. Ramsauer garantează că produsele proprii respectă parametrii tehnici indicați în fișele tehnice până la data expirării acestora.

Utilizatorul este obligat să consulte fișa tehnică actualizată, care poate fi obținută de la producător. Condițiile generale de vânzare actuale sunt constant disponibile pe site-ul nostru www.ramsauer.at



CALITATE ȘI SIGURANȚĂ

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at